

DESCRIPCION

Barniz Marino Yates de fácil aplicación con filtros Ultravioletas. Mayor resistencia en ambientes marinos y de agua dulce. Duro y elástico, resistente al desgaste. Gran retención de brillo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para el barnizado de cualquier madera, indicado en especial a embarcaciones recreativas, de pesca y otras construcciones en zonas costeras o ambientes húmedos. Exteriores e interiores.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alquídica
Acabado	Brillante
Color	Incoloro
Densidad	0,90-1,00 Kg/litro
Rendimiento	10-17 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	4-6 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Disolventes sintético o aguarras mineral
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (e) (500/400) Max COVs 400g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	40-60%
Presentación	375 ml, 750 ml, 4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes. No tiene contener sal.

Remover bien en el envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas lijadas, limpias y secas diluyéndolo cuando se precise. No pintar a pleno sol ni con el rocío. Lijar suavemente entre capa y capa.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Para una mejor protección de la madera al exterior, FUNGIXIL Fondo, terminando con 2 o 3 capas de Barniz Marino YATES. Madera resinosas y tropicales: Pueden impedir el secado. Lavar a fondo con Diluyente para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Terminar con 2 o 3 capas de Barniz Marino YATES.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Cuando los barnices que se encuentre en la madera sean barnices procedentes de lacas o de poliuretano, es



imprescindible lijar toda la superficie a fondo, para eliminarlos por completo. Si sólo está ligeramente desprendido o agrietado, proceder como sigue: Eliminar con rasqueta y lijar el barniz desprendido o blanquecino. Impregnar con FUNGIXIL Fondo, las zonas desnudas de barniz para garantizar la protección, insistiendo en juntas y grietas. Se obtienen mejores resultados lijando los viejos barnices hasta matizar. Aplicar una capa general delgada de Barniz Marino YATES. Dejar secar y terminar como en madera nueva. En los casos en que previamente se hubiese dado aceite de linaza, eliminarlo completamente con disolvente procediendo después como superficies no preparadas. Si hubieran transcurrido más de dos meses desde la aplicación de la última capa de barniz, lijar hasta matizar, antes de rebarnizar.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Los aspectos mate ó encerado, se consiguen aplicando una capa final de Barniz Sintético mate ó satinado, respectivamente.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com