

DESCRIPCION

Pintura mate de exteriores al agua formulada a base de resinas de Hydro Pliolite. Se caracteriza por su impermeabilidad, durabilidad, gran adherencia con inmejorable cubrición y resistencia.

Se adhiere sobre soportes degradados. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente requerida para exteriores posible en interiores, sobre superficies de hormigón, cemento, fibrocemento, etc...en trabajos nuevos y mantenimiento, conservación y restauración.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Hydro Pliolite
Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,50-1,70 Kg/litro
Rendimiento	8-10 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	60-120 minutos
Repintado a 23ºC 60%HR	12-24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Max COVs 40g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Presentación	15 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes. Diluir el producto en función de la porosidad y el estado del soporte en la 1ª capa. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni expuestas a una fuerte insolación. Evitar los días con excesiva humedad o con riesgos de lluvia.

**PINTURAS BAÑOS, S. L.**

Página 1/3

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

HIDROLITE FACHADAS AL AGUA

Código: Blanco 84277498601212

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipos de proyección con una dilución del 10% de agua para la primera mano y la segunda mano sin dilución o con un máximo del 5%.



SUPERFICIES NUEVAS:

Mortero de Cemento:

- 1-Esperar hasta total de fraguado un total de 30 días.
- 2-Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo.
- 3-En las superficies excesivamente pulidas, lijar y abrir poro.
- 4-Fijar las superficie con FIJACRYL en las superficies deleznales.
- 5-Limpiar el soporte de suciedad y dejarlo limpio y seco.
- 6-Masillar las superficies defectuosas con Masilla Exteriores.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- 1-Eliminar las pinturas totalmente viejas y estropeadas y en mal estado.
- 2-Las superficies brillantes deben de matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
- 3-En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de pintar.
- 4-Masillar con plaste los defectos del soporte
- 5-Tratar con Fijacryl o Antimusgo los soportes con moho.

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10-15% de agua, aplicando una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado es recomendable aplicar una primera capa de Fijador Fijacryl.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.



**HIDROLITE FACHADAS
AL AGUA**

Código: Blanco 84277498601212



*Norma aplicable hasta el año 2004 **

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 3/3

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com