

DESCRIPCION

Pintura plástica satinada de alto poder cubriente, basada en resinas de veova polimerizadas en dispersión acuosa. Es totalmente resistente al agua e impermeable a lluvias y permeable a vapores, resistiendo a la erosión y desgaste incluso en ambientes muy agresivos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Adecuado a interiores de vivienda o locales comerciales y exteriores. Ideal para cocinas y cuartos de baño.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Vinil
Acabado	Satinado
Color	Blanco
Densidad	1,30-1,50 Kg/litro
Rendimiento	4-10 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	30-60 minutos
Repintado a 23ºC 60%HR	8 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Max COVs 20g/l
Resistencia al fuego	M-1
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	40-45%
Presentación	4 y 15 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10-15% de agua, aplicando una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado es recomendable aplicar una primera capa de Fijador Fijacryl.

Página 1/2



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com