

## DESCRIPCION

Revestimiento de fachadas elástico al siloxano mate blanco de alta calidad indicado para exteriores y fachadas con alto poder cubriente, basada en resinas acrílicas foto-reticulantes. Es acrílica, flexible y elástica diseñada para resistir expansiones, contracciones y movimientos ligeros de las superficies (grietas).

Es totalmente resistente al agua e impermeable a lluvias y permeable a vapores, resistiendo a la erosión y desgaste incluso en ambientes muy agresivos.

Propiedades: cubre las microgrietas sobre la mayoría de acabados de mampostería, permanece flexible a pesar de la exposición a ciclos de temperatura, máxima resistencia al exterior, excelente solidez a la luz, gran adherencia, extraordinaria elasticidad, gran resistencia a los álcalis, excelente solidez a la luz, totalmente lavable pasados los 15 días, gran poder cubriente y buena permeabilidad al vapor de agua. Alto poder de aislamiento, consiguiendo así un ahorro energético en la vivienda.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para la protección de fachadas, exteriores de edificios y locales comerciales cubriendo pequeñas fisuras y evitando la aparición de microfisuras, para la protección y decoración de superficies de cemento y albañilería en general. Cubre las pequeñas fisuras y evita la aparición de nuevas microfisuras.

## DATOS TÉCNICOS

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Naturaleza                       | Elastómera Acrílica                    |
| Acabado                          | Mate                                   |
| Color                            | Blanco                                 |
| Densidad                         | 1,20-1,70 Kg/litro                     |
| Rendimiento                      | 5-7 m2/litro según soporte             |
| Secado a 23º C 60% HR            | 60-120 minutos                         |
| Repintado a 23ºC 60%HR           | 12-24 horas                            |
| Métodos de aplicación            | Brocha, rodillo y pistola              |
| Dilución                         | Agua                                   |
| COV (UNE EN 11890-2)             | 2004/42/IIA (a) (75/30) Max COVs 18g/l |
| Condiciones de aplicación HR≤80% | +10ºC +30ºC                            |
| Presentación                     | 15 litros                              |

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.



## **HIDROSIL FACHADAS REVESTIMIENTO PETREO ELASTÓMERO**

Código: Blanco 8427749860122



\*norma aplicable hasta el año 2014

### **MODO DE EMPLEO**

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10-15% de agua, aplicando una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado es recomendable aplicar una primera capa de Fijador Fijacryl.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

### **PRECAUCIONES**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas por debajo de 0°C.



**PINTURAS BAÑOS, S. L.**

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068  
[www.pinturasbanos.com](http://www.pinturasbanos.com) E-MAIL: [pinturas@pinturasbanos.com](mailto:pinturas@pinturasbanos.com)